rubbergold®

Luvas de nitrilo preto, sem pó



Referências: 2530-XS | 2530-S | 2530-M | 2530-L | 2530-XL

XS S M L XL

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material: Nitrilo
Cor: Preto
AQL: 1.5
Esterilidade: Não estéril

Ambidextras. Elevado conforto, destreza e resistência. Punho com rebordo. Extremidades dedais microtexturadas. Uso único. Isentas de latex. Elevada resitência à perforação.

FINALIDADE DO PRODUTO

Concebidas para o revestimento das mãos, com a finalidade de proteger os utilizadores contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde.

CLASSIFICAÇÃO

Equipamento de Proteção Individual de categoria III sob o Organismo Notificado 2777 (SATRA Technology Europe).

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Equipamento de Proteção Individual de categoria III de acordo com o Regulamento (EU) 2016/425. Fabricadas ao abrigo dos requisitos da Norma EN ISO 9001:2015. EN 455-1:2000; EN 455-2:2015; EN 455-3:2015; EN 455-4:2009; ASTM F1671; EN 420:2003+A1:2009; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 16523-1:2015+A1:2018; ISO 16604:2004; ISO 10993-5/10; EN ISO 14971:2019; ISO 15223-1:2016; EN 1186, "Diretiva 2002/72/ CE".

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

LOGÍSTICA

Cartão com 1000 unidades. Composto por 10 caixas dispensadoras de 100 unidades cada.

SIMBOLOGIA APLICADA



FABRICANTE

Raclac, S.A.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

		Especificações	Nível de Inspeção de AQL
Largura (mm)	XS	70-75	S2/AQL 4.0
	S	80-85	
	M	90-95	
	L	100-105	
	XL	110-115	
Comprimento (mm)	todos os tamanhos	≥240	S2/AQL 4.0
Espessura (mm)	Punho	0.04 ± 0.01	S2/AQL 4.0
	Palma	0.06 ± 0.01	
	Dedo	0.08 ± 0.01	
Gramagem (gr/luva)	XS	2.9 ± 0.2	S2/AQL 4.0
	S	3.2 ± 0.2	
	M	3.5 ± 0.2	
	L	3.8 ± 0.2	
	XL	4.0 ± 0.2	

PROTEÇÃO QUÍMICA

Letra do Código do Químico	Nome da Substância Química	Permeação Nível de proteção	Degradação (%)
K	Hidróxido de sódio	6	-11.50%
P	Peróxido de Hidrogénio	2	-9.50%
T	Formaldeído	3	-7.40%

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

		Especificações	Nível de Inspeção de AQL
Antes do envelhecimento	Resistência à tração	14 Mpa (min)	S2/AQL 4.0
	Alongamento à rutura	500% (min)	
Depois do envelhecimento	Resistência à tração	14 Mpa (min)	
	Alongamento à rutura	400% (min)	
EN 455-2		≥ 6 N	

REQUISITOS AQL

Tipo	Não conformidades	Nível de Inspeção	AQL
Resistência à água	Orifícios, sob EN 455-1	G1	1.5
Dimensões	Largura, comprimento, espessura, sob EN 455-2	S2	4.0
Visual	Descoloração, sujidade, manchas	S4	4.0

FT/02-PT_2530_rev.06_15/07/2020